

Mount board, backing paper & Solidboard from Munken.

Mount board and backing paper from Munken are woodfree grades of board developed for optimal functionality and long life. The grades are natural and recyclable products with pulp from well managed forest and are available as FSC™ certified. The boards are produced from chemical pulp and are buffered with Calcium carbonate, which means that it is acid free and meets the requirements for durability according to ISO 9706. The grades have a very nice texture and are available in three shades: white, natural white and cream.

Munken Mount board (Passepartout)

Well suited for mounting graphical prints, posters, photos, paintings on canvas, watercolors, and stamp albums.

Munken Backing paper

Is designed for applications where protection to acidity is required between non-acid free backing board and the artwork.

FSC™, PEFC, ISO 14001, Paper Profile, EMAS.

The mark of responsible forestry FSC-C022692 - www.fsc.org

MUNKEN POLAR - WHITE

Grammage (g/m ²)	240	480	720	960	1200
Thickness (µm)	350	700	1050	1400	1700
pH					8.7 - 8.8
Scott Bond					160 min 140
Passed Photographic Activity test					Yes
Whiteness (CIE)					145
Brightness (ISO 2470/D65, %)					109

MUNKEN LYNX - NATURAL WHITE

Grammage (g/m ²)	240	480	720	960	1200
Thickness (µm)	350	700	1050	1400	1700
pH					8.7 - 8.8
Scott Bond					160 min 140
Passed Photographic Activity test					Yes
Whiteness (CIE)					116
Brightness (ISO 2470/D65, %)					96

MUNKEN PURE - CREAM

Grammage (g/m ²)	240	480	720	960	1200
Thickness (µm)	350	700	1050	1400	1700
pH					8.7 - 8.8
Scott Bond					160 min 140
Whiteness (CIE)					62
Brightness (ISO 2470/D65, %)					80



MUNKEN DUO - MUNKEN LYNX/MUNKEN PURE

Grammage (g/m ²)	720	960	1200
Thickness (µm)	1050	1400	1700
pH	8.7 - 8.8		
Scott Bond	160 min 140		
Whiteness (CIE) Munken Lynx/Munken Pure	116/62		
Brightness (ISO 2470/D65, %) Munken Lynx/Munken Pure	96/80		



Passepartout- och isolerpapper från Munken

Passepartout- och isolerpapper från Munken är träfria kartongkvaliteter utvecklade för optimal funktionalitet och livslängd. Kvaliteterna är producerade av kemisk pappersmassa och är buffrade med Kalcium Carbonat vilket innebär att kartongen är syrafria och uppfyller kraven för åldringsbeständighet enligt ISO 9706. Kvaliteterna har en mycket vacker ytstruktur och finns i kulörerna vit, naturvit och cremevit.

Munken passepartout

Kan med fördel användas vid montering av grafiska blad, affischer, foton, målningar på duk, akvareller och frimärksalbum. Inramning med passepartout innebär att glaset inte kommer i direkt kontakt med konstverket och även har en estetisk funktion.

Munken isolerpapper

Kan med fördel användas på baksidan under alstret för att undvika att konstverket påverkas om bakpapperet/kartongen inte är av syraffritt papper.

FSC™, PEFC, ISO 14001, Paper Profile, EMAS.

The mark of responsible forestry FSC-C022692 - www.fsc.org

MUNKEN POLAR - VIT

Ytvikt (g/m ²)	240	480	720	960	1200
Tjocklek (µm)	350	700	1050	1400	1700
pH					8.7 - 8.8
Scott Bond				160	min 140
Passed Photographic Activity test					Ja
Vithet (CIE)					145
Ljushet (ISO 2470/D65, %)					109

MUNKEN LYNX - NATURVIT

Ytvikt (g/m ²)	240	480	720	960	1200
Tjocklek (µm)	350	700	1050	1400	1700
pH					8.7 - 8.8
Scott Bond				160	min 140
Passed Photographic Activity test					Ja
Vithet (CIE)					116
Ljushet (ISO 2470/D65, %)					96

MUNKEN PURE - CREMEVIT

Ytvikt (g/m ²)	240	480	720	960	1200
Tjocklek (µm)	350	700	1050	1400	1700
pH					8.7 - 8.8
Scott Bond				160	min 140
Vithet (CIE)					62
Ljushet (ISO 2470/D65, %)					80



MUNKEN DUO - MUNKEN LYNX/MUNKEN PURE

Ytvikt (g/m ²)	720	960	1200
Tjocklek (µm)	1050	1400	1700
pH	8.7 - 8.8		
Scott Bond	160 min 140		
Vithet (CIE) Munken Lynx/Munken Pure	116/62		
Ljushet (ISO 2470/D65, %) Munken Lynx/Munken Pure	96/80		

